



K.T.CLEAN

**K T C M S 8 - 0 9 N S**

金属表面処理用マスキング剤（無溶剤）

1. 概要 K T C M S 8 - 0 9 N S は、汎用性の高い非常に優良なマスキング剤です。均一かつ強固な接着が得られるため、化学めっき、陽極酸化被膜処理又は機械加工時の金属表面保護に使用します。溶剤を使用していないため、作業や環境に優しい製品です。

2. 特徴 K T C M S 8 - 0 9 N S は従来のMS8シリーズと異なり、油性及び水性溶剤を一切含まない、無溶剤タイプのマスキング剤です。また、スクリーン印刷による塗布が可能です。

2. 性状 外 観：青色ペースト状  
比 重：1.19±0.02  
粘 度：80Pa·s  
使 用 溶 剤：無溶剤

5. 使用法 混 合：使用前の攪拌・混合は不要。  
処 理 物：清浄にし、油分・水分のない状態にする。  
濃 度：原液をそのまま使用。  
塗 布 方 法：刷毛塗り、ディスペンサー、スクリーン印刷  
硬 化 方 法：160～180℃で約10分加熱  
※上記より低い温度では硬化不良、高い温度でも不具合が発生します。  
剥 離 方 法：手で容易に剥離可能。剥離溶剤もあります。  
粘 度 調 整：ジイソデシルフタレート（フタル酸ジイソデシル）をご使用下さい。

## 6. 取扱上の注意

特別な対策は必要としませんが、作業場の換気は充分に行ってください。  
取扱い中、本製品が目に入ったり、皮膚に接触しないよう注意して下さい。

## 7. 貯蔵上の注意

熱源のある場所や直射日光を避け、使用しない時は容器を密閉し、常温で保管して下さい。

8. 荷姿 金属缶 2L 、 20L